

Boscocem Slurry



Boscocem Slurry là hồ phủ chống thấm 2 thành phần. Sản phẩm mang gốc xi măng và polyme.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

Chống thấm cho:

- Bể nước
- Phòng tắm, ban công, sân thượng
- Bể bơi, sân bể bơi
- Mái che
- Bồn cây
- Tường ngoài

Áp dụng (như lớp lót) để chống rỉ, ngấm nước:

- Trước khi ốp, lát đá
- Trước khi lát sàn gỗ
- Trải nhựa sàn, trải thảm

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG

- Bề mặt áp dụng sản phẩm này có thể dùng để ốp lát được
- Bảo vệ bê tông khỏi cacbonat và các chất ô nhiễm
- Có khả năng bám dính vào bề mặt ướt
- Tạo bề mặt có thể sơn được như tường

- Bề mặt cứng và chống mài mòn

CÁC LOẠI BỀ MẶT CÓ THỂ ỨNG DỤNG

Bám dính tốt trên bề mặt

- Bê tông
- Bề mặt xi măng cát
- Các bề mặt thép
- Các bề mặt kim loại
- Ống PVC

HƯỚNG DẪN TRỘN

Boscocem Slurry được đóng gói theo 2 thành phần. Đổ thành phần lỏng vào thùng, sau đó từ từ đổ thành phần bột vào và khuấy đều liên tục. Trộn ngay trên công trường bằng máy khuấy tốc độ thấp. Đối với số lượng nhỏ, có thể khuấy bằng tay.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Làm ẩm- tất cả bề mặt bê tông và xi măng phải được phun ướt trước khi quét Boscocem Slurry. Tốt

nhất nên thi công 2 lớp. Lớp thứ 2 quét theo chiều vuông góc với lớp thứ nhất.

Trường hợp lớp quét thứ nhất đã được thi công từ ngày hôm trước, nên phun ướt trước khi quét lớp thứ 2.

Tránh để màng Boscocem Slurry khô quá nhanh. Nên để khô ít nhất trong vòng 24 tiếng nhằm đảm bảo tính chống thấm cao.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải có kết cấu chắc, sạch, không có bụi, vụn vữa, dầu mỡ và các chất bẩn khác.

Các vết nứt và lỗ rỗng tổ ong cần được xử lý bằng Flowfill Grout GP

LÀM SẠCH

Các dụng cụ và thiết bị có thể được vệ sinh bằng nước sạch trước khi thi công

ĐÓNG GÓI

Boscocem Slurry: Thành phần nước 5kg

Thành phần bột 20kg

ĐỊNH LƯỢNG DỰ TÍNH

1. Sàn ẩm thường: 1 - 2 kg/ m²
2. Áp suất thủy tĩnh: 2 - 2.5kg/ m²

BẢO QUẢN VÀ LƯU KHO

Thời gian lưu kho của Boscocem Slurry là 12 tháng. Giữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ phù hợp.

CHÚ Ý

- Không bao giờ vượt quá 4kg Boscocem /m² (cho 1 lớp)
- Không áp dụng cho các bề mặt có bitum và polyurethane
- Chỉ áp dụng cho các bề mặt sạch. Bề mặt phải được phun ướt nhưng không phải là bề mặt có nước chảy qua hoặc bị rò rỉ.
- Boscocem không phải là chất liệu dùng cho bề mặt trang trí hoàn thiện. Sản phẩm không gây ảnh hưởng cho các sản phẩm phủ khác. Nếu

cần bề mặt trang trí, nên sử dụng các loại sơn phủ đã được chứng nhận lên trên bề mặt của của Boscocem.

- Tránh ánh nắng trực tiếp chiếu lên bề mặt của Boscocem Slurry.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Bột màu xám, chất lỏng sệt màu trắng
Chất liên kết	Xi măng
Giãn nở	Silica chọn lọc

Hợp chất	Acrylic polyme
Độ bám dính bê tông	0.5N/mm ²
Cường độ nén	20N/m ² - 7 ngày 35N/mm ² - 28 ngày
Mức độ thấm nước tại 0.2kg/cm ³ trong 6 giờ (DIN 1048. Phần 5)	Không thấm
Thấm thấu hơi nước (ASTM E96:95)	dưới 10g/m ²
Thời gian ninh ban đầu 20°C	3 tiếng
Thời gian ninh sau cùng 20°C	4-6 tiếng

SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Boscocem có chứa ximăng và có thể gây viêm da. Nên dùng găng tay và kính bảo hộ khi làm việc tiếp xúc với sản phẩm này.



Công ty cổ phần xây dựng Bảo Tín

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0437501639 - Fax: 0433120021

Website: www.xaydungbaotin.com.vn - Email: xaydungbaotin@yahoo.com